



استاندارد ملی ایران

۱۲۶۰۲

تجدید نظر اول

۱۳۹۳



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO

12602

1st.Revision

2015

بتن - اصلاح کننده های پلیمری پودری و
لاتکسی برای کاربرد در ملات و بتن حاوی
سیمان هیدرولیکی - روش های آزمون

**Concrete – Latex and powder polymer
modifiers for use in hydraulic cement
concrete and mortar – Test Methods**

ICS: 91.100.10

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادهٔ ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانهٔ صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتهٔ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیتهٔ ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شمارهٔ ۵ تدوین و در کمیتهٔ ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان ملی تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«بتن - اصلاح کننده‌های پلیمری پودری و لاتکسی برای کاربرد در ملات و بتن حاوی سیمان هیدرولیکی - روش‌های آزمون»

سمت و / یا نمایندگی

اداره کل نظارت بر اجرای استانداردهای
صنایع غیرفلزی

رئیس:

عباسی رزگله، محمد حسین
(کارشناس مهندسی مواد)

اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

دبیر:

ارشد، بهمن
(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان

امیری، احمد

(کارشناس مهندسی عمران)

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اداره کل
راه و شهرسازی آذربایجان شرقی

تقیزادیه، نادر

(کارشناس ارشد زمین شناسی)

کارشناس

حیدرپور، هادی

(کارشناس مهندسی عمران)

اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

رواء، افشین

(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

بتنآمده لطفی

ظهوری، رضا

(کارشناس مهندسی عمران)

بتنآمده آذران

عادالی، حسین

(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

شرکت تکین ساز آزما

مشاور، عاطف

(کارشناس مهندسی عمران)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

مشکآبادی، کامبیز

(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

آزمایشگاه جهاد تحقیقات سهند

موسوی، محمد

(کارشناس مهندسی عمران)

شرکت اتحاد بناب

مهردی‌پور، مهدی

(کارشناس مهندسی عمران)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
۵	پیش گفتار
۶	مقدمه
۱	هدف و دامنه کاربرد ۱
۱	مراجع الزامی ۲
۳	مصالح ۳
۳	تعیین نسبت‌های اختلاط بتن و ملات ۴
۵	روش انجام آزمون ۵
۷	آزمون‌های بتن و ملات تازه اختلاط ۶
۹	آماده‌سازی آزمونهای آزمونهای ۷
۹	آزمون‌های بتن و ملات سخت‌شده ۸
۱۰	روش محاسبه ۹
۱۱	گزارش آزمون ۱۰
۱۱	دقت و اریبی ۱۱

پیش گفتار

استاندارد «بتن- اصلاح کننده‌های پلیمری پودری و لاتکسی برای کاربرد در ملات و بتن حاوی سیمان هیدرولیکی - روش‌های آزمون» نخستین بار در سال ۱۳۸۶ تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در پانصد و هفتاد و چهارمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مورخ ۹۳/۱۲/۱۲ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶۰۲: سال ۱۳۸۶ می‌شود.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ASTM C1439:2013, Standard Test Methods for Evaluating Latex and Powder Polymer Modifiers for use in Hydraulic Cement Concrete and Mortar

بتن - اصلاح کننده‌های پلیمری پودری و لاتکسی برای کاربرد در ملات و بتن حاوی سیمان هیدرولیکی - روش‌های آزمون

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اثرات اضافه کردن اصلاح کننده‌های پلیمری به ملات و بتن شاهد، است. اکثر روش‌های آزمون استاندارد ملات و بتن حاوی سیمان هیدرولیکی برای آماده‌سازی و آزمون آزمونه‌های ساخته شده با اصلاح کننده‌های پلیمری کاربرد دارند. با این وجود، برخی استثنایها (مانند این استاندارد) نیز وجود دارد که به‌طور مشخص برای ارائه خصوصیات ذاتی آزمونه‌های ساخته شده با اصلاح کننده پلیمری کاربرد دارند.

روش‌های ارائه شده در این استاندارد برای آزمون آزمونه‌های ملات و بتن اصلاح شده با پلیمر جایگزین سایر روش‌های آزمون استاندارد می‌شود. این استاندارد برای ملات و بتن خشک بسته‌بندی شده کاربرد ندارد.

این استاندارد در تهیه داده‌های مورد نیاز برای مقایسه با الزامات استاندارد ASTM C1438 کاربرد دارد. همچنین برای مقایسه خصوصیات آزمونه‌های ساخته شده از مخلوط‌های ملات یا بتن اصلاح شده پلیمری با خصوصیات آزمونه‌های ساخته شده از مخلوط‌های شاهد کاربرد دارد. این استاندارد برای شبیه‌سازی شرایط کاری کاربرد ندارد.

هشدار ۱ - مخلوط‌های تازه حاوی سیمان هیدرولیکی سوزش‌آور است و در صورت تماس طولانی ممکن است باعث سوختگی‌های شیمیایی در پوست و بافت شود.

هشدار ۲ - این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی‌کند، بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت و قبل از استفاده، محدودیت‌های اجرایی آن را مشخص کند.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵۸۱، بتن - ساخت و عمل آوری آزمونه‌های بتن در آزمایشگاه - آیین کار

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴۰۴۶، بتن- تعیین زمان گیرش مخلوطهای بتنی بهوسیله مقاومت در برابر نفوذ- روش آزمون

۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲، سنگدانه‌های بتن- ویژگی‌ها

۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴۰۴۸، بتن- تعیین مقاومت فشاری آزمونهای استوانه‌ای- روش آزمون

۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۸۰، سنگدانه- تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه ریز- روش آزمون

۶-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۲۳، روش آزمون تعیین اندازه‌گیری مقدار هوای موجود در بتن تازه (روش حجمی)

۷-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۸۱۹، ماسه مرجع برای استفاده در آزمون سیمان‌های هیدرولیکی- ویژگی‌ها

۸-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۴۴۵، ملات سیمان هیدرولیکی- اندازه‌گیری روانی- روش آزمون

۹-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۵۱۸-۱، سیمان- قسمت ۱: ویژگی‌ها

2-9 ASTM C109/C109M, Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] CubeSpecimens)

2-10 ASTM C127, Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate

2-11 ASTM C138/C138M, Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content (Gravimetric) of Concrete

2-12 ASTM C143/C143M, Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete

2-13 ASTM C185, Test Method for Air Content of Hydraulic Cement Mortar

2-14 ASTM C231, Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method

2-15 ASTM C260, Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete

2-16 ASTM C305, Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes and Mortars of Plastic Consistency

2-17 ASTM C494/C494M, Specification for Chemical Admixtures for Concrete

2-18 ASTM C1202, Test Method for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration

2-19 ASTM C1404/C1404M, Test Method for Bond Strength of Adhesive Systems Used With Concrete as Measured by Direct Tension

2-20 ASTM C1438, Specification for Latex and Powder Polymer Modifiers in Hydraulic Cement Concrete and Mortar

۳ مصالح

- ۱-۳ اصلاح کننده پلیمری، نوع موردنیاز اصلاح کننده پلیمری توسط تأمین کننده مشخص می‌شود.
- ۲-۳ عامل ضدکف، در صورتی که اصلاح کننده پلیمری فاقد عامل ضدکف باشد، نوع آن توسط سازنده توصیه می‌شود.
- ۳-۳ سیمان، سیمان پرتلند باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۵۱۸-۱ باشد. در صورت نیاز قبل از انجام آزمون، بهره‌ای مجزا با یکدیگر مخلوط می‌شوند. برای آزمون و همچنین مخلوطهای شاهد از یک بهره استفاده می‌شود.
- ۴-۳ سنگدانه‌ها، سنگدانه‌های ریز و درشت به کار رفته در بتن باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲ باشند. در صورت نیاز قبل از انجام آزمون، بهره‌ای مجزا با یکدیگر مخلوط می‌شوند. برای آزمون و همچنین مخلوطهای شاهد از یک بهره استفاده می‌شود.
- ۵-۳ ماسه دانه‌بندی شده، ماسه به کار رفته در مخلوطهای ملات باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۸۱۹ باشد. در صورت نیاز قبل از انجام آزمون، بهره‌ای مجزا با یکدیگر مخلوط می‌شوند. برای آزمون و همچنین مخلوطهای شاهد از یک بهره استفاده می‌شود.

۴ تعیین نسبت‌های اختلاط بتن و ملات

۱-۴ تعیین نسبت اختلاط بتن

- هر مترمکعب بتن مورد آزمون و بتن شاهد با نسبت‌های مشابه ارائه شده در جدول‌های ۱ و ۲ ساخته می‌شود.
- ۱-۱ بتن مورد آزمون، بتن مورد آزمون مطابق با الزامات جدول ۱ ساخته می‌شود.

جدول ۱- نسبت اختلاط بتن مورد آزمون

جرم Kg	مصالح
۳۹۰ ± ۳	سیمان پرتلند
۹۷۵ ± ۶	^a سنگدانه ریز
۷۸۰ ± ۶	^a سنگدانه درشت (الک نمره ۸)
b	اصلاح کننده پلیمری
c	عامل ضدکف
d	آب شرب

^a سنگدانه‌ها مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۸۰ و استاندارد ASTM C127 به صورت اشباع با سطح خشک در نظر گرفته شده‌اند.

b مقدار آن توسط سازنده توصیه می‌شود.

c در صورتی که اصلاح کننده پلیمری فاقد عامل ضدکف باشد، نوع و مقدار عامل ضدکف باید توسط سازنده توصیه شده و قبل از اختلاط با بتن به اصلاح کننده پلیمری افزوده شود.

d مقدار آب چنان باشد که اسلامپی برابر mm (۹۰ ± ۱۵) ایجاد کند.

۲-۱-۴ بتن شاهد، بتن شاهد مطابق با الزامات جدول ۲ ساخته می‌شود.

جدول ۲- نسبت اختلاط بتن شاهد

جرم Kg	مصالح
۳۹۰ ± ۳	سیمان پرتلند
۹۷۵ ± ۶	^a سنگدانه ریز
۷۸۰ ± ۶	^a سنگدانه درشت (الک نمره ۸)
^b	ماده افزودنی هوازا
^c	آب شرب

^a سنگدانه‌ها مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۸۰ و استاندارد ASTM C127 به صورت اشباع با سطح خشک در نظر گرفته شده‌اند.

^b ماده افزودنی هوازا باید مطابق با استاندارد ASTM C260 باشد، و مقدار آن چنان باشد که در صد هوای بتن مورد آزمون ۲٪ شده و از ۷٪ نیز بیشتر نشود.

^c مقدار آب چنان باشد که اسلامپی برابر ۹۰ ± ۱۵ mm (۹۰±۱۵) ایجاد کند.

۲-۴ تعیین نسبت اختلاط ملات

۱-۲-۴ ملات مورد آزمون، ملات مورد آزمون مطابق با نسبت‌های جدول ۳ ساخته می‌شود.

جدول ۳- نسبت اختلاط ملات مورد آزمون

جرم Kg	مصالح
۱۰۰ ± ۲	سیمان پرتلند
۲۷۵ ± ۱۰	^a ماسه دانه‌بندی شده
^b	اصلاح کننده پلیمری
^c	عامل ضدکف
^d	آب شرب

^a ماسه مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۸۰ به صورت اشباع با سطح خشک در نظر گرفته شده است.

^b مقدار آن توسط سازنده توصیه می‌شود.

^c در صورتی که اصلاح کننده پلیمری فاقد عامل ضدکف باشد، نوع و مقدار عامل ضدکف باید توسط سازنده توصیه شده و قبل از اختلاط با بتن به اصلاح کننده پلیمری افزوده شود.

^d مقدار آب چنان باشد که روانی برابر ۱۰۵٪ (۱۱۵ تا ۱۰۵٪) ایجاد کند، هنگامی که مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۴۴۵ آزمون می‌شود.

۲-۲-۴ ملات شاهد، ملات شاهد مطابق با نسبت‌های جدول ۴ ساخته می‌شود.

جدول ۴- نسبت اختلاط ملات شاهد

جرم Kg	مصالح
۱۰۰ ± ۲	سیمان پرتلند
۲۷۵ ± ۱۰	^a ماسه دانه‌بندی شده
^b	ماده افزودنی هوازا
^c	آب شرب

^a ماسه مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۸۰ به صورت اشبع با سطح خشک در نظر گرفته شده است.

^b ماده افزودنی هوازا باید مطابق با استاندارد ASTM C260 باشد، و مقدار آن چنان باشد که درصد هوای ملات مورد آزمون ۲٪ شده و از ۱۲٪ نیز بیشتر نشود.

^c مقدار آب چنان باشد که روانی برابر ۱۰۵٪ (۱۱۵ تا ۱۰۵) ایجاد کند، هنگامی که مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۴۴۵ آزمون می‌شود.

۵ روش انجام آزمون

۱-۵ کلیات

بتن‌ها و ملات‌ها در مخلوط‌کن‌های مکانیکی مخلوط می‌شوند. اندازه مخلوط‌ها طوری باشد که پس از قالب‌گیری آزمونهای آزمون مخلوط‌های سخت نشده، ۱۰٪ آن‌ها باقی بماند.

۲-۵ دما

قبل از اختلاط بتن یا ملات، مصالح باید به دمای یکنواخت تشریح شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵۸۱ برای بتن و استاندارد ASTM C109/C109M برای ملات، رسانده شود.

۳-۵ اصلاح کننده پلیمری

اصلاح کننده پلیمری را در محلی خشک و در ظروف ضد رطوبت نگهداری کنید. اصلاح کننده پلیمری را قبل از استفاده به‌طور کامل مخلوط کنید تا از یکنواختی آن مطمئن شوید.

۴-۵ بتن و ملات شاهد

بتن و ملات شاهد را به ترتیب مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۵۸۱ و استاندارد ASTM C109/C109M آماده‌سازی کنید.

یادآوری - در مخلوط‌های آزمایشی برای دستیابی به خصوصیات مشخص شده برای مخلوط تازه توصیه می‌شود، مقادیر آب و ماده افزودنی هوازا را به تدریج اضافه کرده و مخلوط کنید. اولین مقدار آب و ماده افزودنی هوازا (در صورت نیاز) را به مخلوط اضافه کرده و مطابق روش‌های مشخص شده در قسمت قبل آن را مخلوط کنید. در صورتی که اسلامپ یا روانی یا مقدار هوای مخلوط کمتر از مقدار موردنیاز باشد، مقدار بیشتری آب یا ماده افزودنی هوازا را اضافه کرده و آن را مجدداً مخلوط کنید. مخلوط‌های ملات را با سرعت کم و به مدت ۳۰۸ و مخلوط‌های بتن را به مدت ۱ min اختلاط کنید. اختلاط مجدد مجاز است، به شرطی که زمان سپری شده از آغاز اختلاط تا اتمام آن از ۳۰ min بیشتر نشود. در صورت انجام آزمون روی مخلوط‌های تازه برای کمینه کردن تبخیر، مخلوط‌کن را بپوشانید. این مخلوط‌ها صرفاً جنبه آزمایشی داشته و برای آزمون مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

۵-۵ ملات مورد آزمون

برای اختلاط ملات مورد آزمون مطابق با استاندارد ASTM C305 عمل کرده و تغییرات ذیل را در نظر بگیرید:

۱-۵-۵ اصلاح کننده‌های پلیمری بر پایه لاتکس

۱-۵-۵ تمام اصلاح کننده پلیمری (در صورت نیاز، همراه با عامل ضدکف) و آب اختلاط را در مخلوط کن بریزید.

۲-۱-۵-۵ سیمان را به مخلوط کن اضافه کرده و آن را راهاندازی کنید، و در سرعت کم (140 ± 5 r/min) به مدت ۳۰ s بچرخانید.

۲-۵-۵ اصلاح کننده‌های پلیمری پودری

۱-۲-۵-۵ تمام اصلاح کننده پلیمری (در صورت نیاز، همراه با عامل ضدکف) و سیمان را در مدت ۱h از اختلاط ملات، مخلوط کنید.

۲-۲-۵-۵ آب را در مخلوط کن بریزید.

۳-۲-۵-۵ سیمان یا اصلاح کننده پلیمری را به مخلوط کن اضافه کرده و با آب مخلوط کنید. مخلوط کن را راهاندازی کرده و در سرعت کم (140 ± 5 r/min) به مدت ۳۰ s بچرخانید.

۶-۵ بتن مورد آزمون

برای اختلاط بتن مورد آزمون مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۵۸۱ عمل کرده و تغییرات ذیل را در نظر بگیرید:

۱-۶-۵ اصلاح کننده‌های پلیمری بر پایه لاتکس

۱-۱-۶-۵ قبل از شروع چرخش مخلوط کن، سنگدانه درشت، اصلاح کننده پلیمری و تقریباً نصف آب موردنیاز را در مخلوط کن ریخته و آن را در دور کند بچرخانید. سپس سنگدانه ریز، سیمان و آب باقیمانده را به آن اضافه کنید. بتن را به مدت ۳min مخلوط کنید، سپس ۱min متوقف کرده و در پایان دوباره آن را ۱min مخلوط نمایید. در مدت زمان توقف برای جلوگیری از تبخیر، دهانه مخلوط کن را بپوشانید. احتیاط‌های لازم برای جبران بخشی از ملات باقیمانده در مخلوط کن پس از تخلیه آن را به کار برد، و نسبت آن را به درستی تعیین نمایید (به یادآوری ۲ مراجعه کنید).

۲-۶-۵ اصلاح کننده‌های پلیمری پودری

تمام اصلاح کننده پلیمری (در صورت نیاز، همراه با عامل ضدکف) و سیمان را در مدت ۱h از اختلاط بتن، مخلوط کنید. قبل از شروع چرخش مخلوط کن، سنگدانه درشت و تقریباً نصف آب موردنیاز را در مخلوط کن ریخته و آن را در دور کند بچرخانید. سپس سنگدانه ریز، سیمان یا اصلاح کننده پلیمری و آب باقیمانده را به آن اضافه کنید. بتن را به مدت ۳min مخلوط کنید، سپس ۱min متوقف کرده و در پایان دوباره آن را ۱min

مخلوط نمایید. در مدت زمان توقف برای جلوگیری از تبخیر، دهانه مخلوط کن را بپوشانید. احتیاطهای لازم برای جبران بخشی از ملات باقیمانده در مخلوط کن پس از تخلیه آن را به کار بردی، و نسبت آن را به درستی تعیین نمایید (به یادآوری این بند مراجعه کنید).

یادآوری - خارج کردن تمام ملات از مخلوط کن دشوار است، برای جبران این مسئله، یکی از روش‌های زیر را می‌توان برای اطمینان از درستی نسبت‌های نهایی مخلوط به کار برد:

الف - ملات‌زنی^۱ مخلوط کن، مخلوط کن را بلافصله قبل از اختلاط مخلوط مورد آزمون با مخلوط شبیه‌سازی شده، ملات‌زنی کنید. ملات چسبیده به دیواره مخلوط کن پس از تخلیه آن جبران کننده کسری ملات مخلوط مورد آزمون خواهد بود.

ب - مخلوط پرملات، نسبت مخلوط مورد آزمون را بیش از مقدار تعیین شده از قبل، درنظر بگیرید. مازاد ملات به داخل مخلوط کن چسبیده و کسری ملات مخلوط مورد آزمون را جبران می‌کند. در این حالت، مخلوط کن قبیل از اختلاط مخلوط مورد آزمون باید تمیز شود.

۶ آزمون‌های بتن و ملات تازه اختلاط

۱-۶ بتن‌ها

نمونه‌های بتن تازه اختلاط را مطابق با روش‌های زیر آزمون کنید:

۱-۱-۶ اسلامپ، طبق استاندارد ASTM C143/143M

۲-۱-۶ مقدار هوا، طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۲۳ یا استاندارد ASTM C231

۳-۱-۶ زمان گیرش، طبق استاندارد ملی ایران شماره ۴۰۴۶.

۲-۶ ملات‌ها

نمونه‌های ملات تازه اختلاط را مطابق با روش‌های زیر آزمون کنید:

۱-۲-۶ روانی، طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۴۴۵.

۲-۲-۶ وزن واحد، طبق استاندارد ASTM C185

۳-۲-۶ زمان گیرش، طبق استاندارد ملی ایران شماره ۶۰۴۶.

۴-۲-۶ مقدار هوا، به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

۵-۲-۶ ملات مورد آزمون

۱-۵-۲-۶ ۱ جرم در هر ۴۰۰ml از ملات مورد آزمون، در صورتی که مقدار آب اختلاط به حدی است که روانی برابر با (٪۱۰۵ تا ۱۱۵) ایجاد می‌کند، بلافصله جرم در هر ۴۰۰ml از ملات را مطابق با استاندارد ASTM C185 تعیین کنید.

۲-۵-۲-۶ محاسبه مقدار هوای ملات مورد آزمون را با استفاده از روابط زیر محاسبه کنید. در این روابط فرض شده است که وزن مخصوص سیمان پرتلند و ماسه به ترتیب برابر $3/15 \text{ g/ml}$ و $2,65 \text{ g/ml}$ است.

$$100(1 - W_a/W_c) = \text{مقدار هوای ملات شاهد} \quad (1)$$

که در آن:

W_a چگالی اندازه‌گیری شده ملات مورد آزمون بر حسب g/ml و برابر با $\frac{W_t}{4}$ ، که در آن W_t جرم 400 ml از ملات مورد آزمون بر حسب گرم است؛

W_c جرم فرضی در واحد حجم، که با فرض عدم وجود هوای مطابق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$W_c = \frac{100 + 275 + L + A + D}{\frac{100}{3.15} + \frac{275}{2.65} + \frac{L}{S_L} + \frac{A}{S_A} + \frac{D}{1.0}} \quad (2)$$

که در آن:

L جرم اصلاح کننده پلیمری (با در نظر گیری آب) بر حسب گرم در 100 g سیمان؛

S_L وزن مخصوص اصلاح کننده پلیمری؛

A جرم عامل ضدکف بر حسب گرم در 100 g سیمان؛

S_A وزن مخصوص عامل ضدکف؛

D جرم آب اضافه شده بر حسب گرم در 100 g سیمان.

۲-۶ ملات شاهد

۲-۶-۱ جرم در هر 400 ml از ملات شاهد، در صورتی که مقدار آب اختلاط به حدی است که روانی برابر با 105% (۱۱۵) ایجاد می‌کند، بلافاصله، جرم در هر 400 ml از ملات را مطابق با استاندارد ASTM C185 تعیین کنید.

۲-۶-۲ محاسبه مقدار هوای ملات شاهد را با استفاده از روابط زیر محاسبه کنید. در این روابط فرض شده است که وزن مخصوص سیمان پرتلند و ماسه به ترتیب برابر $3/15 \text{ g/ml}$ و $2,65 \text{ g/ml}$ است.

$$100(1 - W_a/W_c) = \text{مقدار هوای ملات شاهد} \quad (3)$$

که در آن:

W_a چگالی اندازه‌گیری شده ملات شاهد بر حسب g/ml و برابر با $\frac{W_r}{4}$ ، که در آن W_r جرم 400 ml از ملات شاهد بر حسب گرم است؛

W_c جرم فرضی در واحد حجم، که با فرض عدم وجود هوای مطابق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$W_c = \frac{100 + 275 + AE + D}{\frac{100}{3.15} + \frac{275}{2.65} + \frac{AE}{S_{AE}} + \frac{D}{1.0}} \quad (4)$$

که در آن:

AE جرم ماده افزودنی هوازا بر حسب گرم در ۱۰۰ گرم سیمان؛

S_{AE} وزن مخصوص ماده هوازا؛

D جرم آب اضافه شده بر حسب گرم در ۱۰۰ گرم سیمان.

۷ آماده‌سازی آزمونه‌ها

۱-۷ آزمونه‌ها را حداقل از سه مخلوط مجزای موردنظر برای آزمون تهیه نموده و مطابق با روش‌های تشریح شده در بند ۸ آماده‌سازی کنید. هر آزمون، سه بار باید تکرار شود، بهجز در آزمون طبق استاندارد ASTM C1202 که دو تکرار قابل قبول است. آماده‌سازی تمامی آزمونه‌ها باید در مدت سه روز تکمیل شود.

۲-۷ آزمونه‌های معیوب قابل تشخیص

هر آزمونه را قبل از انجام آزمون به صورت چشمی بررسی کنید. هر آزمونه‌ای که در بررسی چشمی معیوب تشخیص داده شد، نباید آزمون شود. تمامی آزمونه‌ها را بعد از انجام آزمون نیز به صورت چشمی مورد بررسی داده و نتیجه آزمون حاصل از آزمونه معیوب را ابطال کنید. در صورتی که در یک آزمون در یک سن معین، بیش از یک آزمونه معیوب تشخیص داده شود، بهتر است کل آزمون ابطال شده و دوباره تکرار شود. میانگین نتایج مستقل حاصل از سه آزمونه مورد آزمون و یا در صورت ابطال یک آزمونه یا یک آزمون، میانگین نتایج حاصل از دو آزمونه باقی‌مانده باید به عنوان نتایج آزمون گزارش شود.

۳-۷ عملآوری

۱-۳-۷ بتن و ملات شاهد، آزمونه‌های بتن و ملات شاهد را به ترتیب مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۵۸۱ و استاندارد ASTM C109/C109M عملآوری کنید.

۲-۳-۷ بتن و ملات مورد آزمون، آزمونه‌های بتن و ملات اصلاح شده با پلیمر را در اسرع وقت با لایه پلی‌اتیلنی (با حداقل ضخامت 0.1 mm) بپوشانید و به مدت $h(24 \pm 1)$ در دمای $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ نگهداری کنید، مگر این‌که به صورت دیگری مشخص شده باشد. سپس لایه پلی‌اتیلنی را برداشته و آزمونه‌ها را تا زمان آزمون در دمای $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ و رطوبت نسبی $(50 \pm 10)\%$ نگهداری کنید.

۸ آزمون‌های بتن و ملات سخت‌شده

۱-۸ بتن‌ها

آزمونه‌های بتن سخت شده را مطابق با روش‌های زیر آزمون کنید:

۱-۱-۸ مقاومت فشاری، طبق استاندارد ملی ایران شماره ۶۰۴۸.

- ۲-۱-۸ مقاومت چسبندگی، برای آماده‌سازی مجموعه پایه مطابق با استاندارد ASTM C1404/C1404M عمل کنید. پس از اتصال استوانه بالایی به استوانه پایینی، از روش زیر برای تکمیل آزمونه مرکب استفاده کنید:
- ۱-۲-۱-۸ سطح برش خورده را با آب مرطوب کنید، اما آب اضافی روی سطح باقی نماند.
- یادآوری ۳- برای جمع کردن آب اضافی از دستمال‌های کاغذی و پارچه‌ای استفاده کنید.
- ۲-۲-۱-۸ تقریباً ۵۰ml از مخلوط آزمون را بر روی سطح برش خورده مرطوب بریزید و با استفاده از قلم مو، پوشش یکنواختی از خمیره را به سطح بتن و سطح داخلی استوانه اعمال کنید.
- ۲-۲-۱-۸ استوانه بالایی را در دولایه مساوی پر کنید و هر لایه را با ۲۵ ضربه میلزنی کنید. سطح آن را با یک ماله تسطیح کنید و با لایه پلی اتیلنی پوشانید.
- ۲-۲-۱-۸ در یک سن مشخص، آزمونه مرکب را آزمون کنید. مقاومت کششی در حین شکست را محاسبه کنید و درصد هر نوع شکست (شکست پایه‌ای، شکست در خط چسبندگی یا شکست در لایه اندود) را مطابق با استاندارد ASTM C1404/C1404M برآورد کنید.
- ۲-۲-۱-۸ شاخص نفوذ یون کلرید، با استفاده از استوانه‌ها طبق استاندارد ASTM C1202

۲-۸ ملات‌ها

- آزمونه‌های ملات سخت شده را مطابق با روش‌های زیر آزمون کنید:
- ۱-۲-۸ مقاومت فشاری، طبق استاندارد ASTM C109/C109M
- ۲-۲-۸ مقاومت چسبندگی، طبق استاندارد ASTM C1404/C1404M و روش تشریح شده برای بتن در بند .۲-۱-۸
- ۲-۲-۸ شاخص نفوذ یون کلرید، طبق استاندارد ASTM C1202

۹ روش محاسبه

- ۱-۹ مقدار آب مخلوط‌های مورد آزمون و شاهد را بدون در نظر گیری آب جذب شده توسط سنگدانه‌ها، محاسبه کنید. در صورت امکان، آب اصلاح کننده پلیمری نیز در آن منظور شود.
- ۲-۹ مقدار آب بتن و ملات مورد آزمون را به صورت درصدی از آب بتن و ملات شاهد مطابق ذیل محاسبه کنید:

$$WC_p = WC_i / WC_r \times 100 \quad (5)$$

که در آن:

- WC_p مقدار آب بتن یا ملات مورد آزمون به صورت درصدی از آب بتن یا ملات شاهد؛
- WC_t مقدار آب بتن یا ملات مورد آزمون با فرض سنگدانه‌ها در حالت اشباع با سطح خشک، بر حسب Kg؛
- WC_r مقدار آب بتن یا ملات شاهد با فرض سنگدانه‌ها در حالت اشباع با سطح خشک، بر حسب Kg؛
- به صورت زیر محاسبه می‌شود: WC_t

$$WC_t = (WL + AW) \quad (6)$$

که در آن:

WL جرم آب همراه لاتکس، بر حسب Kg؛

AW جرم آب اضافه شده به مخلوط کن با فرض سنگدانه‌ها در حالت اشباع با سطح خشک، بر حسب Kg.

WL به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$WL = [(100 - P)/100] (ML) \quad (7)$$

که در آن:

P مقدار پلیمر لاتکس، بر حسب درصد، که با خشکاندن در آون و مطابق با استاندارد ASTM C494/C494M اندازه‌گیری می‌شود؛

ML جرم لاتکس اضافه شده به مخلوط، بر حسب Kg.

۱۰ گزارش آزمون

اطلاعات زیر را گزارش کنید:

۱۰-۱ ارجاع به این استاندارد ملی ایران؛

۱۰-۲ نام تجاری، نام سازنده، شماره بهر، ترکیب شیمیایی، مقدار پلیمر، نوع و میزان مصرف اصلاح کننده پلیمری، همچنین نام تجاری و میزان مصرف عامل ضدکف که بعداً اضافه شده است؛

۱۰-۳ نوع سیمان پرتلند مصرفی؛

۱۰-۴ مقدار آب مخلوط مورد آزمون به صورت درصدی از آب مخلوط شاهد؛

۱۰-۵ شرایط عمل‌آوری و سن هر آزمونه مورد آزمون؛

۱۰-۶ برای بتن‌های مورد آزمون: اسلامپ، مقدار هوا، وزن واحد، زمان گیرش، مقاومت فشاری، ابعاد استوانه‌های مقاومت فشاری، مقاومت چسبندگی، شاخص نفوذ یون کلرید به صورت مقادیر حقیقی و درصدی از بتن شاهد؛

۱۰-۷ برای ملات‌های مورد آزمون: روانی، مقدار هوا، وزن واحد، زمان گیرش، مقاومت فشاری، ابعاد استوانه‌های مقاومت فشاری، مقاومت چسبندگی، شاخص نفوذ یون کلرید به صورت مقادیر حقیقی و درصدی از ملات شاهد.

۱۱ دقت و اربیبی^۱

۱۱-۱ دقت

دقت هر یک از روش‌های مورد استفاده در این استاندارد، تعیین شده است.

۱۱-۲ اربیبی

روش‌های مورد استفاده در این استاندارد فاقد اربیبی بوده، زیرا مقادیر تنها بر حسب این روش آزمون تعیین می‌شود.