

ISIRI

13679

1st. Edition



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۱۳۶۷۹

چاپ اول

سنگدانه‌های مورد مصرف در بتن -
تعیین چگالی ظاهری

**Aggregates for concrete – Determination of
bulk density**

ICS:91.100.30

بهنام خدا

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مركب از کارشناسان مؤسسه^{*} صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱ کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سامانه های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) و سایل سنجش، مؤسسه استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها ناظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکaha، کالیبراسیون (واسنجی) و سایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه است.

* موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1- International organization for Standardization

2- International Electro technical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal)

4 - Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

**کمیسیون فنی تدوین استاندارد
«سنگدانه‌های مورد مصرف در بتن – تعیین چگالی ظاهری»**

سمت و / یا نمایندگی

شهرداری تبریز

رئیس:

احمدیان، حسین

(دکترای مهندسی عمران)

دبیران:

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
آذربایجان شرقی

فرشی حق‌رو، ساسان

(کارشناسی مهندسی عمران)

شرکت آی بتن

فرشی حق‌رو، عطالله

(کارشناسی مهندسی عمران)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفباء)

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
آذربایجان شرقی

بدلی افشد، بابک

(کارشناس مهندسی کامپیوتر)

کارخانه سیمان صوفیان

پرتویان، آزیتا

(کارشناس ارشد مدیریت)

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
آذربایجان شرقی

پیرا، رویا

(کارشناس شیمی)

کارشناس استاندارد

حضرتی، راحله

(فوق لیسانس شیمی آلی)

کارشناس

حضرتی، مریم

(کارشناس مهندسی شهرسازی)

کارشناس استاندارد

رستمی، شهرام

(فوق لیسانس شیمی معدنی)

شرقی، عبدالعلی
(دکترای مهندسی عمران)

دانشگاه شهید بهشتی

ضیایی، محمد
(کارشناس ارشد مهندسی برق)

آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

فرشی حقوچ، علی
(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

شرکت صدر سازه رسام

کاظمنیا، حمیدرضا
(کارشناس مهندسی عمران)

دانشگاه آزاد تبریز

موسوی، سید آرش
(دکترای مهندسی عمران)

پیش گفتار

استاندارد «سنگدانه‌های مورد مصرف در بتن – تعیین چگالی ظاهری» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در سیصد و بیست و ششمین اجلاس کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده‌های ساختمان مورخ ۱۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO 6782: 1982, Aggregates for concrete Determination of bulk density

سنگدانه‌های مورد مصرف در بتن – تعیین چگالی ظاهري

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد، تعیین چگالی ظاهري^۱ سنگدانه‌های مرطوب یا خشک بتن (با وزن طبیعی یا سبک)، در هر دو حالت متراکم و غیر متراکم است.

يادآوري - در برخی کشورها از کلمه‌های "جرم واحد"، "وزن واحد" و "چگالی" استفاده می‌شود.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است.
بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن موردنظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها موردنظر است.
استفاده از مرجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

2-1 ISO 4847, Concrete – Sampling of normal weight aggregates.

۳ اصطلاحات و تعاريف

در این استاندارد اصطلاح و تعریف زیر به کار می‌رود:

۱-۳

چگالی ظاهري

نسبت جرم یک نمونه سنگدانه پرشده در مخزن خاص، به حجم آن مخزن را چگالی ظاهري گویند.
این کمیت به صورت جرم بر واحد حجم، یعنی کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m^3) بیان می‌شود.

۴ وسائل

۱-۴ مخزن استوانه‌ای، دارای جداره داخلی صاف با ابعاد نزدیک به مقادیر جدول یک، مناسب با اندازه‌ی سنگدانه است، این مخزن باید دارای دستگیره باشد.

1 - Bulk density

مخزن باید در مقابل نفوذ آب مقاوم و دارای سفتی کافی برای حفظ شکل خود تحت شرایط استفاده‌ی سخت باشد، و باید در مقابل خوردگی محافظت شده باشد. دیواره‌ی بالایی باید تا $0,25$ میلی‌متر صاف و مسطح باشد، و تا $0,5$ درجه با پایه موازی باشد.

جدول ۱- ابعاد مخزن و تعداد ضربات میله کوبنده (طبق بند ۶-۳-۱)

ظرفیت dm^3	حداکثر اندازه‌ی اسمی سنگدانه mm	تعداد ضربه‌ها در هر لایه	نسبت ارتفاع به قطر	حداقل ضخامت فلز	
				قسمت تحتانی mm	دیواره mm
۱	۵	۲۰			
۳	۱۰	۲۰			
۱۰	۳۱,۵	۳۰	۱ تا $1,5$	۵	۲,۵
۳۰	۸۰	۵۰			

۴-۴ ترازو، با دقیق $0,2$ درصد جرم ماده‌ای که باید وزن شود، و با ظرفیت کافی (وابسته به اندازه‌ی مخزن مورد استفاده).

۴-۴ میله کوبنده راست^۱ با قطر تقریبی 16 میلی‌متر و طول تقریبی 600 میلی‌متر، با انتهای گرد شده.

۴-۴ بیل یا بیلچه مناسب.

۵ نمونه‌برداری

نمونه‌برداری را طبق استاندارد ISO 4847 انجام دهید.

اگر تعیین چگالی، مربوط به سنگدانه‌های خشک باشد، نمونه را تا حصول جرم ثابت در دمای $(10,5 \pm 0,5)$ درجه سیلیسیوس خشک کرده و به طور کامل مخلوط کنید.

اگر تعیین چگالی مربوط سنگدانه‌های مرطوب باشد، محتوای رطوبت را به صورت درصدی از جرم خشک تعیین کرده، و این نکته را در گزارش آزمون ذکر کنید.

اگر یکنواختی نسبی نمونه باید امتحان شود، سنگدانه‌های با اندازه‌ی بزرگ‌تر یا کوچک‌تر باید توسط الک کردن حذف شوند.

۶ روش انجام آزمون

۱-۶ واسنجی مخزن

مخزن را با آب (20 ± 2) درجه سیلیسیوس پر کنید، سپس آن را با صفحه‌ای شیشه‌ای بپوشانید به گونه‌ای که از وجود حباب و آب اضافی جلوگیری شود. در ادامه، جرم آب را با دقیق $0,2$ درصد تعیین کنید. حجم واقعی مخزن، بر حسب متر مکعب، با تقسیم جرم آب، بر حسب کیلوگرم بر 1000 به دست می‌آید.

1- Straight metal tamping rod

یادآوری- اگر دمای آب از (20 ± 2) درجه سلسیوس انحراف قابل توجهی داشته باشد، باید عامل تصحیح مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۶ چگالی ظاهری سنگدانه غیر متراکم

مخزن را با سنگدانه‌ای که به طور کامل توسط بیل یا بیلچه (طبق بند ۴-۴) مخلوط شده است، پر کنید، سنگدانه را از ارتفاعی کمتر از 50 میلی‌متر بالاتر از بالای مخزن به داخل آن خالی کنید، تا جایی که ممکن است توجه کنید که از تفکیک ذراتی که نمونه از آن‌ها تشکیل شده است، جلوگیری شود. مخزن را تا حد سرریز پر کنید و مقدار اضافی را با غلتاندن میله‌ی کوبنده (طبق بند ۳-۴) در عرض و در تماس با قسمت بالایی مخزن بردارید. هر سنگدانه اضافی دیگر را با دست بردارید و برای پر کردن جاهایی که تورفتگی آشکاری دیده می‌شود، سنگدانه اضافه کنید. برای دانه‌های با اندازه 5 میلی‌متری یا کوچک‌تر، مقدار اضافی سطح مخزن می‌تواند با استفاده از میله کوبنده به عنوان لبه‌ی راست، رفع شود. مخزن و سنگدانه را با دقیق 20 درصد وزن کنید.

۳-۶ چگالی ظاهری سنگدانه متراکم

سنگدانه را به مخزن منتقل کنید و طبق بند ۲-۶ عمل کنید، تا جایی که تا حدود یک سوم آن پر شود. سطح آن را با دست یکنواخت کنید و سطح لایه‌ی سنگدانه را با تعداد لازم ضربه توسط میله کوبنده (طبق جدول ۱) یکنواخت کنید. مقدار بیشتری سنگدانه در مخزن بربیزید تا جایی که دو سوم آن پر شود، و باز دیگر مطابق مرحله قبل آن را مسطح کنید. در میل زنی به لایه‌ی اول، از ضربات شدید به قسمت تحتانی مخزن خودداری کنید. در میل زنی به لایه‌های دوم و سوم صرفاً از نیروی کافی برای نفوذ میله‌ی کوبنده به لایه‌های قبلی سنگدانه استفاده کنید. از هرگونه آسیب بر سنگدانه باید خودداری شود. در نهایت، سطح سنگدانه را صاف کنید و وزن سنگ دانه و مخزن را با دقیق 20 درصد اندازه گیری کنید.

۴-۶ سایر روش‌های فشرده‌سازی

روش‌های دیگر فشرده سازی، مانند لرزاندن و بالا-پایین بردن سریع، نیز برای تراکم سنگدانه‌های درون مخزن قابل استفاده هستند که در صورت استفاده، باید با جزئیات کافی در گزارش آزمون شرح داده شوند.

۷ بیان نتایج

چگالی حجمی (ρ_b)، بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب، را طبق معادله (۱) به دست آورید:

$$\rho_b = \frac{m_2 - m_1}{V} \quad (1)$$

که در آن:

m_1 جرم مخزن خالی بر حسب کیلوگرم؛

m_2 جرم مخزن پر شده با سنگدانه بر حسب کیلوگرم؛

V حجم مخزن بر حسب متر مکعب، (طبق روش بند ۱-۶).

نتیجه را برای چگالی‌های ظاهری بزرگ‌تر از ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب، برای چگالی‌های ظاهری بین ۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب با تقریب پنج کیلوگرم بر مترمکعب و برای چگالی‌های ظاهری کوچک‌تر از ۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب، با تقریب یک کیلوگرم بر مترمکعب گزارش کنید.

۸ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید حداقل شامل اطلاعات زیر باشد:

۱-۸ شناسایی نمونه؛

۲-۸ نوع و حداکثر اندازه‌ی سنگدانه؛

۳-۸ مقدار رطوبت نمونه در صورتی که آزمون می‌شود؛

۴-۸ ابعاد مخزن؛

۵-۸ در صورت وجود، روش فشرده سازی؛

۶-۸ نتیجه و روش بیان استفاده شده؛

۷-۸ ارجاع به شماره این استاندارد؛

۸-۸ تاریخ انجام آزمون؛